

**Описание продукта**

«Фиксатор® №1» - анаэробный капиллярный клей-герметик высокой прочности. Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха в узких зазорах между металлическими поверхностями или в микропорах и микротрецинах. Обладает высокой проникающей способностью. Не содержит растворители. Поставляется во флаконе-капельнице из воздухопроницаемого полиэтилена объемом 20мл.

**Типичные области применения**

Предназначен для герметизации сварных швов или литья путем пропитки открытых микропор и микротрецин размером до 0,1мм в сварных швах или алюминиевом литье в вакуумной технике. Применяется также в качестве высокопрочного клея-герметика в случаях герметизации и дополнительной фиксации после сборки неразборных плотных цилиндрических посадок или фиксации положения установочных винтов.

**Свойства неотверженного продукта**

Химическая основа – диметакриловый эфир; Внешний вид – подвижная жидкость зеленого цвета; горючая жидкость (температура вспышки более 93°C); Время полимеризации при температуре 23±2°C на резьбовой паре M10 из конструкционной стали без покрытия: начало образования полимера – через 10-15 минут; достижение технологической прочности – через 1-2 часа; достижение максимальной прочности – через 24 часа.

**Процесс полимеризации продукта**

Скорость полимеризации зависит от материала поверхности. На медных сплавах (латуни) скорость образования полимера значительно выше, чем на оцинкованных и пассивированных поверхностях. Скорость также увеличивается с повышением температуры и уменьшением уплотняемого зазора. Рекомендуемый интервал температуры деталей при проведении работ от +15 до +25°C. При необходимости работы при низких температурах (от -10°C до +15°C) рекомендуется применять активатор «Фиксатор® 100» или подогревать детали промышленным феном от +18°C до +30°C.

**Свойства отверженного продукта****Физические свойства**

Коэффициент термического расширения по ASTM D696, К <sup>-1</sup>	80 x 10 <sup>-6</sup>
Коэффициент теплопроводности, по ASTM C177, Вт.м <sup>-1</sup> К <sup>-1</sup>	0,1
Теплоемкость , кДж.кг <sup>-1</sup> К <sup>-1</sup>	0,3
Термостойкость, °C	150

**Прочностные характеристики отверженного продукта**

Испытания через 24 часа при 22°C	Значения
Момент отвинчивания резьбовой пары M10 из конструкционной стали без покрытия, Н·м	20-45

**Химстойкость**

Выдержка при указанных температурах. Испытание при 22°C.

Агрессивные жидкости	Темп.	% от первоначальной прочности	
Моторное масло	125°C	100 ч. 100	500 ч. 90
Этилиров. бензин	22°C	90	90
Тормозная жидкость	22°C	90	90
Вода/Гликоль(50/50)	87°C	90	90

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Анаэробный клей-герметик «Фиксатор №1» не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом, жидким хлором и другими сильными окислителями. При использовании механизированных систем для очистки поверхности деталей перед применением продукта необходимо проверить совместимость «Фиксатор №1» с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта. Анаэробный клей-герметик «Фиксатор №1» не рекомендуется использовать на термопластиках, вследствие возможности их растрескивания. При необходимости такого применения необходимо проверить совместимость клея-герметика с материалом контактируемых поверхностей.

**Применение**

Для получения наилучших результатов герметизируемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными, а поры свободными от влаги и технологических жидкостей. Перед пропиткой для их удаления рекомендуется прогревать детали до 130°C. Обработку сварных швов рекомендуется проводить непосредственно после сварки при остывании металла до температуры 30-60°C. Продукт следует наносить в достаточном количестве для заполнения зазоров и пор. При фиксации собранных резьбовых соединений нанести герметик в место стыка болт-гайка.

**Хранение**

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре +5 до +27°C. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. При хранении и использовании продукта избегать попадания на флакон с герметиком солнечных лучей. Хранить герметик следует отдельно от пищевых продуктов в местах, недоступных для детей. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

**Сертификация**

Свидетельство о государственной регистрации продукта № RU.77.01.34.015.E.010443.12.12 от 07.12.2012г.

**Примечание**

Приведенные данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. При внедрении продукта в технологический процесс рекомендуем потребителям проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. При поставке продукта через дилеров требовать от них заверенных в установленном порядке копий свидетельств официального дилера и паспортов качества продукта. По возникшим вопросам, связанным с применением продукта, следует обращаться к изготовителю по телефонам, указанным на этикетке.

При использовании продукта в изделиях вся ответственность за качество изделий и безопасность труда при проведении производственных операций лежит на потребителе, поскольку компания ООО Виброзащита и его дилеры не имеют возможности контролировать проведение испытаний и применение продукта у потребителя. При рассмотрении гарантийных случаев для изделий, при производстве которых применяется продукт, компания ООО Виброзащита не несет ответственности, включая моральные и материальные издержки, связанные с качеством изготовленного изделия.